



Schlammfarbe Schwedenrot

Keine Filmbildung

Leichte Anwendung

Diffusionsoffen

Kurze Trocknungszeit

Lösungsmittelfrei

Lichtecht, leuchtende Farbtöne

Schichtabbau statt Abblättern

Schlammfarben werden in Schweden seit über 350 Jahren zum Schutz und zur Gestaltung von Holzfassaden mit Erfolg eingesetzt. Sie sind auch unter dem Namen Schwedenrot, Kochfarbe oder Falunerrot bekannt. Die qualitativ hochstehenden Schlammfarben von Färgbygge werden in Schweden nach einem traditionellen, bewährten Rezept und entsprechend den Empfehlungen der schwedischen Denkmalpflege (Riksantikvarieämbetet) hergestellt. Dabei kommen nur hochwertige natürliche Rohstoffe und

lichtechte Mineralpigmente zum Einsatz. Färgbygge Schlammfarbe eignet sich hervorragend für den Anstrich von unbehandeltem, sägerauem Tannen/Fichtenholz im Aussenbereich. Sie ist eine ausgezeichnete Wahl im Hinblick auf Gesundheit, Umweltverträglichkeit und Qualität.

Färgbygge Schlammfarben erzeugen einen echten, traditionell schwedischen Anstrich mit tuchmattem Farbklang. Färgbygge Schlammfarbe ist in zwei Oxidroten Farbtönen und in 13 weiteren typischen Farbabstufungen erhältlich. Auf Anfrage können auch individuelle Farbtöne im Bereich der mineralischen Oxidpigmente geliefert werden.



Rödjord	Rote Erde	F1744
Venetianskt rött	Venetianisch Rot	F1745
Djurgårdsgrön	Waldgrün	F1746
Lindgrön	Lindengrün	F1747
Guldockra	Goldocker	F1748
Bränd umbra	Umbra gebrannt	F1749
Oxidsvart	Oxidschwarz	F1750
Kritvitt	Kreideweiss	F1751
Skiffergrå	Schiefergrau	F1752
Robyggeblå	Betongrau	F1753
Pärlgrå	Perlgrau	F1754
Kalkgrå	Kalkgrau	F1755
Vanilj	Vanille	F1756
Neapelgul	Neapelgelb	F1757
Dalablå	Hellblau	F1758

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Unbehandeltes Holz wird ohne Vorbehandlung zweimal mit Färgbygge Schlammfarbe mit der Streichbürste gestrichen. Bereits mit Schlammfarbe behandelte Oberflächen mit einer Bürste trocken reinigen. Allfälliger Algen- oder Pilzbefall muss entfernt und fachgerecht nachbehandelt werden. Danach eine Schicht unverdünnte Schlammfarbe auftragen.

Verarbeitung

Die Farbe vor dem Anstrich gründlich aufrühren. Färgbygge Schlammfarbe mit Pinsel oder Bürste auftragen. Erster Anstrich mit 20 % Wasser verdünnen, zweiter Anstrich unverdünnt aber sparsam auftragen. Auf Wetter- und Windverhältnisse achten ! Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- oder Taugefahr streichen. Ideal für den Anstrich eignet sich ein warmer, trockener und bewölkter Tag. Nicht bei Temperaturen unter 5 Grad verarbeiten.

Nach dem Anstrich

Angebrochene Gebinde am Rand sauber reinigen und luftdicht verschliessen. Bereits verdünnte Farbe ist nur noch beschränkt haltbar. Farbe mit ungewohntem Geruch oder Neigung zu Schimmel nicht anwenden. Flüssige Farbreste bei der nächsten Entsorgungsanlage abgeben. Farbreste niemals in den Abfluss entleeren. Zur Reinigung von Werkzeugen und Bürsten nur kaltes Wasser verwenden.

Lagerung

Für Kinder unerreichbar aufbewahren. Die Farbe kühl und vor Minusgraden geschützt aufbewahren. Normale Haltbarkeit von Färgbygge Schlammfarbe ist bei ungeöffnetem Behälter 12 Monate ab Herstellungsdatum. Eine nicht sachgerechte Aufbewahrung kann die Haltbarkeit negativ beeinflussen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Sicherheitshinweise

Bei Einnahme oder beim Auftritt von unbekannten Symptomen unmittelbar einen Arzt konsultieren und Herstellerinformation bereithalten.

Verpackungsgrößen

10 l und 4 l Gebinde

Zusammensetzung

Das Produkt besteht hauptsächlich aus Erd- und Eisenoxidpigmente, Leinöl-Standöl, Brennspritus, Talk, Holzmehl, Wasser, Weizenmehl, Vitriol

Verbrauch

ca. 250 g/m²/Anstrich

Trocknung

Überstreichbar nach 24 Stunden